

ШКЦ М150/200

СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

СОСТАВ

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая смесь предназначена для кладочных и других общестроительных работ. Пригодна для ремонта известково-цементных, цементных штукатурок, кладки керамического и силикатного кирпича. Можно производить смешивание с помощью электродрели с миксерной насадкой или смесителей непрерывного или циклического действия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В емкость с чистой холодной водой высыпать сухую смесь из расчета 1 кг смеси на 0,15–0,19 л воды или 4,5–5,7 л на мешок смеси. Перемешать смесь в течение 3–4 мин. с помощью электродрели с миксерной насадкой на малых оборотах до однородной консистенции.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением рабочую поверхность необходимо предварительно очистить от пыли, масляных пятен, отслаивающихся материалов. Основания из кирпича смочить водой, сильно впитывающие основания обработать грунтовкой «Быстрой – Глубокого проникновения», слабые основания грунтовкой «Быстрой–Укрепляющая». Большие неровности заделать этой же смесью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	М150	М200
Цвет	Серый	Серый
Вяжущее	Цемент	Цемент
Максимальная крупность зерен, мм	4	4
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,15–0,19	0,15–0,19
Расход воды на 30 кг смеси, л	4,5–5,7	4,5–5,7
Проведение работ при температуре основания	от +5 °С до +25 °С	от +5 °С до +25 °С
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа	15	20
Примерный расход смеси на 1 м ² при толщине слоя 10 мм, кг	20	20
Гарантийный срок хранения, месяц	12	12

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31357–2007. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007

Сухая смесь растворная кладочная толстослойная ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ 31357–2007

30кг

